

ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON (PP1)

ICP trajni papir in karton PP1 je sestavljen iz beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in iglavcev, je nevtralnno klejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez optičnih belil.

Primeren je za pisanje, risanje in tiskanje gradiva trajne vrednosti, za zaščito gradiva v arhivih, knjižnicah, muzejih, galerijah in za uporabo v postopkih konserviranja in restavriranja.

Papir ustreza zahtevam SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost).

Lastnost	Standard					
Gramatura [g/m ²]*	SIST EN ISO 536	50 ± 2	80 ± 3	110 ± 3	140 ± 5	250 ± 8
Vsebnost pepela pri 525°C [%]	ISO 1762	Min 3				
pH vodnega ekstrakta	SIST EN ISO 6588	8 - 9				

*možnost izdelave vmesnih gramatur 50 – 300 g/m²

Ostale karakteristike

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru

Dobava:

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma od nekaj kg do več 1000 kg.

Manjšo količino papirja in kartona imamo vedno na zalogi.

Rok dobave po dogovoru.

Dodatna ponudba:

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogibanja.

ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON (PP2)

ICP trajni papir in karton PP2 je izboljššan proizvod trajnega papirja in kartona PP1. Sestavljen je iz mešanic bombažnih vlaken in beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in iglavcev, je nevtralnoklejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez optičnih belil.

ICP trajni papir in karton PP2 se uporablja za pisanje, risanje in tiskanje gradiva trajne vrednosti, za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva, za zaščito v knjižnicah, muzejih in galerijah kot tudi za uporabo v postopkih konserviranja in restavriranja.

Ustreza standardu SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost), kot tudi minimalnim zahtevam za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902 (Upodobitveni materiali – Procesirani upodobitveni materiali za mape, ovoje, zloženke).

Lastnost	Standard					
Gramatura [g/m ²]	SIST EN ISO 536	50 ± 2	80 ± 3	110 ± 3	150 ± 5	250 ± 8
Vsebnost pepela pri 525°C [%]	ISO 1762	Min 3				
pH vodnega ekstrakta	SIST EN ISO 6588	8 - 9				

Ostale karakteristike

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru

Dobava:

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma od nekaj kg do več 1000 kg.

Manjšo količino papirja in kartona imamo vedno na zalogi.

Rok dobave po dogovoru.

Dodatna ponudba:

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogibanja.

ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON ZA HRAMBO FOTOGRAFSKEGA GRADIVA (PP3)

ICP trajni papir za hrambo fotografskega gradiva PP3 je sestavljen iz bombažnih vlaknin ter minimalne vsebnosti beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in/ali iglavcev, je nevtralnno klejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez optičnih belil.

Za specialni trajni papir za hrambo fotografskega gradiva smo prejeli potrdilo PAT test (*angl. Photographic Activity Test*) po ISO 18916 (Upodobitveni materiali – Procesirani upodobitveni materiali – Test fotografske aktivnosti za mape, ovoje, zloženske), ki ga je izdal National Archives of Australia, The Paper Testing Laboratory. PAT test potrjuje, da je izdelek primeren za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902 (Upodobitveni materiali – Procesirani upodobitveni materiala za mape, ovoje, zloženske).

Trajni papir PP3 ustreza tudi standardu SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost).

Lastnost	Standard		
Gramatura [g/m ²]	SIST EN ISO 536	50 ± 2	120 ± 4
Vsebnost pepela pri 525°C [%]	ISO 1762	Min 3	
pH vodnega ekstrakta	SIST EN ISO 6588	8 - 9	

Ostale karakteristike

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru

Dobava:

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma od nekaj kg do več 1000 kg.

Rok dobave po dogovoru.

Dodatna ponudba:

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogib